

FACADE ACRYLIQUE

Peinture façade à base de résine acrylique



DESTINATION

FACADE ACRYLIQUE s'applique sur enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures RPE sur complexe d'isolation, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement fixés avec une couche de fixateur

PROPRIÉTÉS

- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement
- Imperméable aux eaux de ruissellement
- Très bonne souplesse, même par temps froid
- Microporeuse

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1. Pour les surfaces exposées au soleil, choisir des teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35% ou dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 0,7.

PRÉPARATION

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Sur fonds propres, secs et sains, appliquer comme impression une couche de fixateur acrylique.
- Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de fixateur solvanté.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Sur fonds cohérents, appliquer en 2 couches.
- Utiliser un rouleau spécial façade

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 % , par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUTION

Diluant : Eau Dilution brosse-rouleau : 0 à 5% Dilution pistolet : 8 à 12%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Mat	LIANT Résine acrylique	RENDEMENT 8 à 10 m ² /L
BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 5 à 85°	DENSITÉ 1,53	CONSERVATION 24 mois
TEINTES Blanc, Ton Pierre	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Sec : 4 heures • Recouvrable : 6 heures	CONDITIONNEMENT 2,5L, 10L

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 5 g/l de COV.
DÉCHETS Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.