

FACADE PLIOLITE

Peinture façade à base de résine Résine PLIOLITE™, fixateur intégré



DESTINATION

Peinture à base de résine PLIOLITE™ en phase solvant, les supports adéquats sont : les enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, amiante, briques, anciennes peintures silicatées ou autres.

PROPRIÉTÉS

- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement
- Bonne adhérence sur fonds anciens
- Imperméable aux eaux de ruissellement
- Insaponifiable et microporeuse

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1. Pour les surfaces exposées au soleil, choisir des teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35% ou dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 0,7.

PRÉPARATION

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Sur fonds cohérents, appliquer en 2 couches.
- Sur fonds absorbants ou pulvérulents, appliquer une première couche diluée à 5 %, suivie de 2 couches sans dilution.
- Utiliser un rouleau spécial façade

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUTION

Diluant : White spirit

Dilution brosse-rouleau : 0 à 5%

Dilution pistolet : 5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Mat	LIANT Résine PLIOLITE™	RENDEMENT 6 à 8 m ² /L
BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 10 à 85°	DENSITÉ 1,32	CONSERVATION 24 mois
TEINTES Blanc, Ton Pierre	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Sec : 4 heures • Recouvrable : 24 heures.	CONDITIONNEMENT 2,5L, 10L

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 7b1
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l. Ce produit contient moins de 415 g/l de COV.
DÉCHETS Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.